Material didactico para docentes en Arquitectura o Ingenieria Civil

Capítulo 7A:

Aplicaciones estructurales del corrugado de acero inoxidable

Una mala elección de materiales puede derivar en graves problemas





Un caso de estudio: Corrosión en el intercambiador de la autopista Turcot en Montreal ^{1,2}

- Un intercambiador clave entre las autopistas Decarie (Norte-Sur) y
 Ville Marie (Este-Oeste), construidas en 1966.
- Cerca de 300,000 vehiculos al día
- Construido en hormigón armado muy corroidos actualmente como consecuencia de las sales de deshielo

Tiene que ser reemplazado

- A pesar de la constantes supervisiones y reparaciones, tiene que ser retirado o parcialmente reemplazado
 - Coste estimado más de CAD 3000M.
 - Además, otros CAD 254M serán necesarios para asegurar la seguridad hasta que se terminen las obras en 2018
- La esperanza de vida de la estructura será solo de 50 años




Cómo el hormigón armado puede ser dañado como consecuencia de la corrosión

Difusion de iones corrosivos (generalmente cloruros) a través del hormigón:

Pasos³:

- Una vez los iones alcanzan el acero al carbono (t0), la corrosión comienza
- El material corroido, que ocupan un mayor volumen que en su estado original, genera presión hacia el exterior
- 3. Se generan grietas en el hormigón(t1), creando acceso libre a los cloruros
- La cobertura de hormigón se desprende (spalling) (t3), exponiendo al aire la armadura
- 5. Si no se atiende a la corrosión, ésta continua, hasta que la armadura no puede soportar la carga aplicada y la estructura colapsa (t4)



Las grietas en el hormigón aceleran la corrosión

El hormigón generalmente presenta grietas, a través de los cuales los iones corrosivos pueden alcanzar rapidamente el acero

A la derecha se muestras algunas causas de la formación de grietas (ref. 4).

Notese que las grietas no tienen lugar inmediatamente y que también ocurren en zonas escondidas donde no pueden ser reparados.

Tipo de grieta	Forma de la grieta	Causa principal	Tiempo de aparición	
Deformación plastica	Por encima y alineado con el refuerzo de acero	Hundimiento alrededor de las barras de refuerzo, exceso de agua en mezcla	10 minutos a 3 horas	
Disminución plástica	Diagonales o aleatorias	Excesiva evaporacion	30 minutos a 6 horas	
Expansión térmica y contracción	Transversales(a traves del pavimento)	Excesiva temperatura generada o gradientes de temperaturas	1 día a 2 o 3 semanas	
Perdidas por secado	Transersales o tipo patrón	Excesiva agua en la mexcla;Mala colocacion de las juntas, o sobre espaciadas	Semanas a meses	
Hielo y descongelación	Paralela a la superficie del hormigón	Inadecuada gestion de incoporacion de aire; Agregados gruesos no duraderos	Despues de 1 o 2 inviernos	
Corrosión de la armadura	Sobre el corrugado	Cobertura de hormigón inadecuada, ingreso de humedad o cloruros	Mas de 2 años	
Reacciones electroquimicas	Desconchamiento; grietas paralelas a juntas o cantos	Reacciones en los aridos y la humedad	Generalmente al cabo de 5 años pero puede ser antes si existen aridos muy reactivos	
Ataque de sulfatos	Desconchamiento	Sulfatos tanto externos como internos promueven la formación de ettignita	1 a 5 años	

La selección adecuada de materiales es una buena inversión a largo plazo

El embarcadero de Progreso (1/3)^{5,6}



En Progresso (Mexico), fué construido un embarcadero en 1970.

El ambiente marino hizo que se corroyera la estructura con el consecuente fallo de la estructura.

El embarcadero de Progreso (2/3)



El embarcadero que aparece al lado, fué edificado entre 1937 y 1941 empleando corrugado de acero inoxidable.

El embarcadero de Progreso (3/3)

Sustainable Civil Works with Stainless:



Desde entonces, se ha mantenido en servicio sin mantenimiento alguno y permanece en inalterado.

Las grandes obras de ingeniería civil deben garantizar una vida útil de más de 100 años en la actualidad

Puente Haynes Inlet Slough, Oregon, EEUU 20047,8

Se trata de un puente inusual de arcos con bisagras que contiene 400 toneladas de corrugado de acero inoxidable en su plataforma.

Este puente de 230m de longitud sobre el Haynes Inlet Slough está diseñado para una vida util sin mantenimiento de más de 120 años.

Pese a que el acero inoxidable es considerablemente más caro que el acero al carbono, el análisis del ciclo de vida de la estructura nos indica que a la larga acaba siendo un coste menor que optar por un acero más barato y sucesivos mantenimientos.






Puente Hong Kong- Zhuhai- Macau⁹ (La construcción empieza en 2009 y se completará entre 2017-2018)

El prestigioso proyecto del puente Hong Kong- Zhuhai- Macau es uno de los mayores del mundo. El tiempo de vida util requerido sin necesidad de mantenimiento es de 120 años. Por lo tanto, se hizo necesaria la prescripcion de corrugado de acero inoxidable en las zonas críticas de la estructura, especialmente en las zonas de carrera de maeras. Cerca de 15.000 toneladas de corrugado inoxidable serán instaladas en el proyecto.



Puente Broadmeadow, Dublin, Irlanda (2003)¹⁰

Se trata de una nueva construcción construida sobre el estuario con 150 toneladas de corrugado inoxidable distribuidos entre los pilares y parapetos.



Vista aérea

Grietas en el dique y las paredes que necesitan reparación



Reparación dique en Bayonne, Francia


El dique fué edificado en 1960 para proteger la entrada al puerto

El lado que da al océano es mayor y está protegido por bloques de 40 tons que deben ser reemplazados a medida que las tormentas los van desgastando

En el lado del río, una plataforma de 7m de ancho permite a las grúas reponer los bloques



Sección del rompeolas



Reparación del rompeolas Bayonne, Francia

El rompeolas y la plataforma han sido reforzadas con un inoxidable tipo lean duplex (EN 1.4362)¹¹

Reparación del rompeolas

Principios de 2014, temporal sobre el dique





Puente Stonecutters Hong Kong^{12,13}

Se trata del segundo puente atirantado más largo del mundo, con un vano central de 1,018m. Las torres son de 298m de altura con 1,600 toneladas de acero inoxidable estructural en la zona de los anclajes del cable y 2800 toneladas de acero inoxidable corrugado en el hormigón armado de las torres.



Puente Belt Parkway, Brooklyn, EEUU (2004)¹⁴

Para asegurar una durabilidad de más de 100 años junto con una resistencia a la corrosión proveniente de las sales de deshielo y el ambiente marino, el puente y los parapetos fueron reforzados con corrugado de acero inoxidable tipo 2205.

Cuando debe considerarse la barra de acero inoxidable corrugada ¹⁵⁻²⁰:

- En ambientes corrosivos
- Cuando exista agua de mar y aún mas en climas cálidos
 - Pientes
 - Embarcaderos
 - Muelles
 - Anclajes de alumbrado, verjas,....
 - Rompeolas
 - -
- Presencia de sales de deshielo
 - Puentes
 - Intercambiadores y pasos a nivel
 - Garajes y parkings
- Tanques de tratamientod e aguas residuales
- Plantas desalinizadoras
- En estructuras con largo ciclo de vida
 - Reparacion de estructuras patrimoniales
 - Cementerios nucleares
- En aquellos ambientes donde
 - La inspección es imposible
 - Las reparaciones son imposibles o muy costosas

Comparativa del corrugado inoxidable vs soluciones alternativas 15-20

	Ventajas	Limitaciones
Recubrimiento Epoxi	Menor coste inicial	 No se puede curvar sin romper Requiere manejo cuidadoso durante su instalación para evitar problemas
Galvanizado	Menor coste inicial	 No se puede curvar sin romper Pierde su efectividad una vez el Zn es corroido
Polimeros de fibra reforzada	Menor coste inicial	 No se puede curvar sin romper No resistente al calor ni al impacto en inviernos frios Menor resistencia que el acero No puede ser reciclado
ACERO INOXIDABLE	 Bajo coste a lo largo de su ciclo de vida: Diseño similar que con acero al carbono Se puede combionar acero inoxidable y acero al carbono en las armaduras Facil instalacion y o afectado por trabajos poco cuidadosos No requiere mantenimiento No tiene limite de vida Permite menor espesor de pared Buena resistencia al fuego Puede ser reciclado en su totalidad 	 ■ Mayores costes iniciales pero no más que un ligero % cuando ✓ El acero inoxidable es empleado en algunas zonas criticas ✓ Se seleccionan tipos lean duplex

Comparativa del corrugado inoxidable vs soluciones alternativas 15-20

	Advantages	Drawbacks
Protección catódica	¿Menores costes iniciales? Usado frecuentemente para reparaciones	 Requiere un diseño cuidadoso para proteger toda la instalación Requiere una instalación cuidadosa para mantener en funcionamiento los constactos eléctricos Requiere una fuente de corriente permanente (que debe ser monitorizada y mantenida) o ánodos de sacrificio que tambien requieren monitorización y reemplazo.
Membranas/ selladores	¿Menores costes iniciales?	 Requiere una instalación cuidadosa para evitar burbijas No puede ser instalada en cualquier ambiente/clima Funcionamiento a lo largo del tiempo en discusión Limitado a superficies horizontales



Referencias bibliográficas

- 1. http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201111/25/01-4471833-echangeur-turcot-254-millions-pour-lentretien-avant-la-demolition.php
- 2. http://www.ledevoir.com/politique/quebec/336978/echangeur-turcot-quebec-confirme-le-mauvais-etat-des-structures
- 3. http://www.worldstainless.org/Files/issf/Education references/Ref07 The use of predictive models in specifying selective use of stainless steel reinforcement.pdf
- 4. http://www.nachi.org/visual-inspection-concrete.htm visual inspection of concrete
- 5. http://www.nickelinstitute.org/en/Sustainability/LifeCycleManagement/LifeCycleAssessments/LCAProgresoPier.aspx (progreso Pier)
- 6. http://www.worldstainless.org/Files/issf/Education_references/Ref08_Special-issue-stainless-steel-rebar-Acom.pdf
- 7. https://www.roadsbridges.com/willing-bend-0 (oregon)
- 8. http://structurae.net/structures/data/index.cfm?id=s0011506 (oregon)
- 9. http://www.aeconline.ae/major-hong-kong-stainless-steel-rebar-contract-signed-by-arminox-middle-east-42317/news.html (HK Macau)
- 10. http://www.engineersireland.ie/EngineersIreland/media/SiteMedia/groups/Divisions/civil/Broadmeadow-Estuary-Bridge-Integration-of-Design-and-Construction.pdf?ext=.pdf (Broadmeadow)
- 11. Courtesy Ugitech SA
- 12. http://www.arup.com/Projects/Stonecutters Bridge.aspx (stonecutters'bridge)
- 13. https://www.worldstainless.org/files/issf/non-image-files/PDF/Structural/Stonecutters_Bridge_Towers.pdf (stonecutters'bridge)
- 14. http://www.cif.org/noms/2008/24 Ocean Parkway Belt Bridge.pdf (belt parkway bridge)
- 15. Béton Armé d'inox: Le Choix de la durée (French) http://www.infociments.fr/publications/ciments-betons/collection-technique-cimbeton/ct-t81
- 16. Armaduras de Acero Inoxidable (Spanish) http://www.cedinox.es/opencms901/export/sites/cedinox/.galleries/publicaciones-tecnicas/59armadurasaceroinoxidable.pdf
- 17. <u>www.ukcares.com/downloads/guides/PART7.pdf</u>
- 18. http://www.worldstainless.org/Files/issf/Education_references/Ref19_Case_study_of_progreso_pier.pdf
- 19. http://www.sintef.no/upload/Byggforsk/Publikasjoner/Prrapp%20405.pdf (general)
- 20. http://americanarminox.com/Purdue University Report Stainless Steel Life Cycle Costing.pdf (advantages of using ss rebar)
- 21. http://www.stainlesssteelrebar.org

References on Galvanic Coupling

- 1. L. Bertolini, M. Gastaldi, T. Pastore, M. P. Pedeferri and P. Pedeferri, "Effects of Galvanic Coupling between Carbon Steel and Stainless Steel Reinforcement in Concrete", International Conference on Corrosion and Rehabilitation of Reinforced Concrete Structures, 1998, Orlando, Florida.
- 2. A. Knudsen, EM. Jensen, O. Klinghoffer and T. Skovsgaard, "Cost-Effective Enhancement of Durability of Concrete Structures by Intelligent use of Stainless Steel Reinforcement", International Conference on Corrosion and Rehabilitation of Reinforced Concrete Structures, 1998, Orlando, Florida.
- 3. L. Bertolini, M. Gastaldi, T. Pastore and M. P. Pedeferri, "Effect of Chemical Composition on Corrosion Behaviour of Stainless Steel in Chloride Contamination and Carbonated Concrete", Properties and Performances, Proceedings of 3rd European Congress Stainless Steel '99, 1999, Vol .3, Chia Laguna, AIM
- 4. O. Klinghoffer, T. Frolund, B. Kofoed, A. Knudsen, EM. Jensen and T. Skovsgaard, "Practical and Economic Aspects of Application of Austenitic Stainless Steel, AISI 316, as Reinforcement in Concrete", Corrosion of Reinforcement in Concrete: Corrosion Mechanisms and Corrosion Protection, 2000, Mietz, J., Polder, R. and Elsener, B., Eds, London
- 5. Knudsen and T. Skovsgaard, "Stainless Steel Reinforcement", Concrete Engineering, 2001, Vol. 5 (3), p. 59.
- 6. L. Bertolini and P. Pedeferri, "Laboratory and Field Experience on the Use of Stainless Steel to Improve Durability of Reinforced Concrete", Corrosion Review, 2002, Vol. 20, p. 129
- 7. <u>S. Qian, D. Qu</u> & <u>G. Coates</u> Galvanic Coupling Between Carbon Steel and Stainless Steel Reinforcements <u>Canadian</u> <u>Metallurgical Quarterly</u> Volume 45, 2006 <u>Issue 4</u> Pages 475-483 Published online: 18 Jul 2013
- 8. J.T. Pérez-Quiroz, J. Teran, M.J. Herrera, M. Martinez, J. Genesca: "Assessment of stainless steel reinforcement for concrete structures rehabilitation" J. of Constructional Steel research (2008) doi:10.1016/j.jcsr.2008.07.024
- 9. Juliana Lopes Cardoso / Adriana de Araujo / Mayara Stecanella Pacheco / Jose Luis Serra Ribeiro / Zehbour Panossian "stainless-steel-rebar-for-marine-environment-a-study-of-galvanic-corrosion-with-carbon-steel-rebar-used-in-the-same-concrete-structure" (2018) https://store.nace.org/stainless-steel-rebar-for-marine-environment-a-study-of-galvanic-corrosion-with-carbon-steel-rebar-used-in-the-same-concrete-structure Product Number: 51318-11312-SG
- 10. http://stainlesssteelrebar.org/

Presentación de ayuda para docentes de arquitectura e ingeniería civil

Capítulo 07B

Aplicaciones estructurales de productos planos de acero inoxidable

Acero inoxidable estructural Proyectando en acero inoxidable

Barbara Rossi, Maarten Fortan Departamento de Ingeniería Civil, KU Leuven, Bélgica

A partir de la versión anterior preparada por Nancy Baddoo Steel Construction Institute, Ascot, Reino Unido

Índice

- Ejemplos de aplicaciones estructurales
- Características mecánicas del material
- Cálculo de acuerdo con Eurocódigo 3
- Métodos alternativos
- Flechas
- Información adicional
- Herramientas para ingenieros

Parte 1

Ejemplos de aplicaciones estructurales



Estación Sint Pieters, Gante (Bélgica)

Arquitectura: Wefirna

Oficina Técnica: THV Van Laere-Braekel Aero



Escuela Militar en Bruselas

Arquit.: AR.TE

Ofic. Técnica:

Tractebel

Development








La Grande Arche de La Défense, París (Francia)

Arquit. : Johan Otto von Spreckelsen

Oficina Técnica: Paul Andreu





Villa Inox (Finlandia)








La Lentille de Saint-Lazare, París, (Francia)

Arquit.: Arte Charpentiers & Associés

Oficina Técnica: Mitsu Edwards

Estación en Porto (Portugal)






Oficinas Centrales Torno Internazionale S.P.A. Milán, (Italia)

Grado de acero inoxidable: EN 1.4404 (AISI 316L)

Arquitecto: Dante O. BENINI & Partners Architects



Fotografía: Toni Nicolino / Nicola Giacomin

Pórticos de acero inoxidable en una planta nuclear



Fotografía: Stainless Structurals LLC

Soportes de fachada de acero inoxidable, Tampa, (USA)




Fotografía: TriPyramid Structures, Inc.

Vigas en I de acero inoxidable,

Planta de tratamiento de agua « Thames Gateway Water Treatment Works »,

(Reino Unido)



Fotografía: Interserve


Parte 2

Características mecánicas del material

Propiedades tenso-deformacionales: Acero al carbono vs acero inoxidable

El acero inoxidable presenta un comportamiento σ-ε esencialmente


diferente al del acero al carbono.



El acero al carbono presenta un límite elástico claramente marcado seguido de una rama plástica

El acero inoxidable presenta una plastificación gradual con un importante endurecimiento por deformación.

Características tenso-deformacionales a bajo nivel de deformación



Resistencia de cálculo del acero inoxidable

Valores mínimos de la tensión correspondiente a una deformación remanente de 0.2% especificados en EN10088-4 y -5


Austeníticos: $f_v = 220-350 \text{ MPa}$

Dúplex: $f_{v} = 400-480 \text{ Mpa}$

Ferríticos: $f_v = 210-280 \text{ MPa}$

Módulo de Young:

E=200,000 a 220,000 MPa



Resistencia de cálculo del acero inoxidable

Grado	Familia	Límite elástico (N/mm²) (tensión a deformación remanente de 0.2%)	Resistencia última (N/mm²)	Módulo de Young (N/mm²)	Deformación en rotura (%)
1.4301 (304)	Austenítico	210	520	200000	45
1.4401 (316)	Austenítico	220	520	200000	40
1.4062	Dúplex	450	650	200000	
1.4462	Dúplex	460	640	200000	
1.4003	Ferrítico	250	450	220000	


Endurecimiento por deformación (trabajado o laminado en frío)

- Incremento de la resistencia por deformaciones plásticas
- Causado por el conformado en frío, durante la producción del acero o en las operaciones de conformado

Durante la fabricación de una sección tubular rectangular, la tensión correspondiente a una deformación remanente de 0.2% aumenta alrededor de un 50% en las regiones conformadas de las esquinas!

Endurecimiento por deformación (trabajado o laminado en frío)


Aumento de resistencia durante el conformado



Endurecimiento por deformación – no siempre beneficioso!


- Maquinaria de fabricación más pesada y potente
- Mayores requisitos de fuerza
- Reducción de ductilidad (no obstante, la ductilidad inicial es alta, especialmente para los austeníticos)
- Pueden producirse tensiones residuales no deseadas

Ductilidad y dureza



- Ductilidad habilidad de deformarse sin rotura
- Dureza habilidad de absorber energía y deformarse plásticamente sin fracturarse

Características tenso-deformacionales a altas deformaciones



Estructuras resistentes a explosiones e impactos



Baliza de seguridad



Fabricación del muro trapezoidal resistente a explosiones de la obra muerta de una plataforma offshore

Características tenso-deformacionales

La **no linealidad** lleva a.....

- Límites de ancho/espesor diferentes para efectos de abolladura local
- Comportamiento diferente de elementos frente a inestabilidades globales en compresión y flexión
- Mayores flechas

Influencia en el comportamiento frente a pandeo por flexión

- Esbelteces bajas los pilares alcanzan o exceden la carga plástica
 - ⇒ beneficio del endurecimiento por deformación El inoxidable se comporta al menos tan bien como el acero al carbono
- Esbelteces altas
 baja resistencia axil, bajo nivel tensional en el rango lineal
 del material
 - ⇒ el inoxidable se comporta de **manera similar** al acero al carbono suponiendo geometrías y tensiones residuales similares


Influencia en el comportamiento frente a pandeo por flexión

Esbelteces intermedias

la tensión media en el pilar se encuentra entre el límite de proporcionalidad y la tensión correspondiente a una deformación remanente de 0.2%,


los pilares de acero inoxidable son menos resistentes que los de acero al carbono

Material a temperaturas elevadas




 $k_{0.2p,q}$ = factor de reducción de resistencia a tensión de deformación plástica 0.2% $k_{2,q}$ = factor de reducción de resistencia a tensión de deformación total 2%

Material a temperaturas elevadas



Factor de reducción de rigidez

Material a temperaturas elevadas



Dilatación térmica

Parte 3


Cálculo de acuerdo con Eurocódigo 3

Normas de cálculo internacionales

¿Cuáles son las normas de cálculo disponibles para el acero inoxidable estructural?



Club Náutico Hamilton Island, Australia



Eurocode 3: Parte 1 (EN1993-1)

- EN 1993-1-1 General rules and rules for buildings.
- EN 1993-1-2 Structural fire design.
- EN 1993-1-3 Cold-formed members and sheeting.
- EN 1993-1-4 Stainless steels.
- EN 1993-1-5 Plated structural elements.
- EN 1993-1-6 Strength and stability of shell structures.
- EN 1993-1-7 Strength & stability of planar plated structures transversely loaded.
- EN 1993-1-8 Design of joints.
- EN 1993-1-9 Fatigue strength of steel structures.
- EN 1993-1-10 Selection of steel for fracture toughness and through-thickness properties.
- EN 1993-1-11 Design of structures with tension components
- EN 1993-1-12 Supplementary rules for high strength steels

Eurocódigo 3: Proyecto de Estructuras de Acero, Parte 1.4 Reglas adicionales para aceros inoxidables

BRITISH STANDARD

BS EN 1993-1-4:2006

Eurocode 3 — Design of steel structures —

Part 1-4: General rules — Supplementary rules for stainless steels Proyecto de estructuras de acero. Reglas adicionales para aceros inoxidables (2006)

- Modifica y suplementa las directrices para acero al carbono dadas en otras partes de Eurocódigo 3 cuando necesario
- Aplicable a edificios, puentes, tanques, etc.

The European Standard EN 1993-1-4:2006 has the status of a British Standard

IOS 91.040.01; 91.080.10



Eurocódigo 3: Proyecto de Estructuras de Acero, Parte 1.4 Reglas adicionales para aceros inoxidables Proceder de la misma manera que para acero al carbono Emploar las mismas directrices que para acero al carbono para

- Emplear las mismas directrices que para acero al carbono para elementos traccionados y vigas arriostradas
- Existen diferencias en límites de clasificación seccional, abolladura local y curvas de pandeo por flexión debido a:
 - Curva tenso-deformacional no lineal
 - Propiedades de endurecimiento por deformación
 - Tensiones residuales diferentes

Eurocódigo 3: Proyecto de Estructuras de Acero, Parte 1.4 Reglas adicionales para aceros inoxidables Tipos de elementos Número de grados Laminados en caliente y soldados Familia EC3-1-4 Revisión

- Laminados en caliente y soldados
- Conformados en frío
- Barras

Familia	EC3-1-4	Revisión futura
Ferrítico	3	3
Austenítico	16	16
Dúplex	2	6

Alcance

- Elementos y uniones
- Incendio (por referencia a EN 1993-1-2)
- Fatiga (por referencia a EN 1993-1-9)

Otras normas y manuales de diseño

- Japón dos normas: una para elementos conformados en frío y una para elementos soldados
- Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda normas para elementos conformados en frío de acero inoxidable
- China norma en desarrollo
- US norma ASCE para elementos conformados en frío y el manual AISC Design Guide para elementos laminados en caliente y soldados

Eurocódigo 3: Proyecto de Estructuras de Acero, Parte 1.4 Reglas adicionales para aceros inoxidables

¿Cuáles son las reglas de cálculo para acero inoxidable recogidas en EN 1993-1-4 y cuáles las principales diferencias con las equivalentes para acero al carbono?



Porche con pilares resistentes a explosión en la entrada del Seven World Trade Centre, Nueva York

Clasificación seccional y expresiones para la abolladura local en EN1993-1-4


- Valores límite de los ratios ancho/espesor más bajos que para acero al carbono
- Expresiones ligeramente diferentes para el cálculo del ancho eficaz en secciones esbeltas

No obstante...

La versión revisada de EN1993-1-4 contendrá límites menos conservadores y expresiones de ancho eficaz.

Clasificación seccional y expresiones para la abolladura local en EN1993-1-4

Elementos internos comprimidos




$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \, \frac{E}{210000}$$

	EC3-1-1: acero al carbono		EC3-1-4: acero inoxidable		EC3-1-4: Revisado	
Clase	Flexión	Compresión	Flexión	Compresión	Flexión	Compresión
1	c/t ≤ 72ε	c/t ≤ 33ε	c/t ≤ 56ε	c/t ≤ 25,7ε	c/t ≤ 72ε	c/t ≤ 33ε
2	c/t ≤ 83ε	c/t ≤ 38ε	c/t ≤ 58,2ε	c/t ≤ 26,7ε	c/t ≤ 76ε	c/t ≤ 35ε
3	c/t ≤ 124ε	c/t ≤ 42ε	c/t ≤ 74,8ε	c/t ≤ 30,7ε	c/t ≤ 90ε	c/t ≤ 37ε

Clasificación seccional y expresiones para la abolladura local en EN1993-1-4

Elementos en voladizo comprimidos




	EC3-1-1: acero al carbono	EC3-1-4: a	EC3-1-4: Revisado	
Clase	Compresión	Compresión Soldado	Compresión Conformado en frío	Compresión
1	c/t ≤ 9ε	c/t ≤ 9ε	c/t ≤ 10ε	c/t ≤ 9ε
2	c/t ≤ 10ε	c/t ≤ 9,4ε	c/t ≤ 10,4ε	c/t ≤ 10ε
3	c/t ≤ 14ε	c/t ≤ 11ε	c/t ≤ 11,9ε	c/t ≤ 14ε

Diseño de pilares y vigas

- En general, emplear las <u>mismas directrices</u> que para acero al carbono
- Pero considerar <u>curvas de pandeo diferentes</u> para el pandeo por flexión de pilares y pandeo lateral de vigas no arriostradas (pandeo lateral)
- Asegurarse de que se <u>considera el valor adecuado</u> de f_y para el grado considerado (valores mínimos especificados recogidos en EN10088-4 y -5)


Comportamiento del pilar "perfecto"

Dos límites: plastificación y pandeo



Pandeo por flexión de pilares

Resistencia de cálculo a pandeo por compresión N_{b,Rd}:



para Clases 1, 2 y 3

Coeficiente de reducción

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi A_{eff} f_{y}}{\gamma_{M1}}$$

para Clase 4 (simétrica)

Pandeo por flexión de pilares

Esbeltez adimiensional: $\overline{\lambda}$

$$\frac{\lambda}{N} = \sqrt{\frac{Af_y}{N_{cr}}}$$
 para secciones Clase 1, 2 y 3

$$\frac{1}{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{eff}}}$$
 para secciones Clase 4

N_{cr} es la carga crítica elástica de pandeo para el modo de pandeo considerado, basado en las propiedades brutas de la sección

Pandeo por flexión de pilares

Coeficiente de reducción: χ

$$\chi = \frac{1}{\phi + (\phi^2 - \overline{\lambda}^2)^{0.5}} \leq 1$$

$$\phi = 0.5 (1 + \alpha (\overline{\lambda} - \lambda_0) + \overline{\lambda}^2)$$

Factor de imperfección

Esbeltez límite


Pandeo por flexión de pilares

 La elección de la curva de pando adecuada depende de la sección transversal, proceso de fabricación y eje considerado

Tabla 5.3: Valores de α y λ_0 para pandeo por flexión, pandeo por torsión y pandeo por torsión y flexión.

Modo de pandeo	Tipo de elemento	α	λ_0
Flexión	Secciones abiertas conformadas en frío 0,49		0,40
	Secciones tubulares (soldadas o sin soldar) 0,49 0,40		0,40
	Secciones abiertas soldadas (eje fuerte) 0,49 0,20		0,20
	Secciones abiertas soldadas (eje débil) 0,76 0,20		0,20
Torsión y torsión y flexión	Todos los elementos estructurales	0,34	0,20


Eurocódigo 3. Curvas de pandeo por flexión




- Acero inoxidable: secciones tubulares (soldadas o sin soldar), secciones en C conformadas en frío
- Acero inoxidable: secciones en I soldadas
- Acero al carbono: secciones en I soldadas, secciones tubulares y en C conformadas en frío
- Acero al carbono: secciones tubulares acabadas en caliente

 Sección tubular rectangular conformada en frío sometida a una carga concéntrica de compresión

	Acero al carbono	Acero inoxidable austenítico
Material	S235	EN 1.4301
f _y [N/mm²]	235	230
E [N/mm²]	210000	200000





EC 3-1-1: S235

Clasificación

Todas son partes internas Para Clase 1:

$$c/t = 21 < 33 = 33\varepsilon$$

$$con \qquad \varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} = 1$$

La sección es Clase 1

EC 3-1-4: Austenítico

Clasificación

Todas son partes internas Para Clase 1:

$$c/_t = 21 < 25,35 = 25,7\varepsilon$$

con
$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \frac{E}{210000} = 0,99$$

La sección es Clase 1

	EC 3-1-1: S355	EC 3-1-4: Dúplex
A [mm²]	1495	1495
f _y [N/mm²]	235	230
γ _{м0} [-]	1	1,1
N _{c,Rd} [kN]	351	313
L _{cr} [mm]	2100	2100
λ ₁ [-]	93,9	92,6
λ̄ [-]	0,575	0,583
α [-]	0,49	0,49
$\bar{\lambda}_0$ [-]	0,2	0,4
ϕ [-]	0,76	0,71
χ[-]	0,80	0,89
γ _{M1} [-]	1	1,1
N _{b,Rd} [kN]	281	277

Comparación

	EC 3-1-1: S235	EC 3-1-4: Austenítico
f _y [N/mm²]	235	230
γ _{M0} [-]	1,0	1,1
γ _{M1} [-]	1,0	1,1
Sección N _{c,Rd} [kN]	351	313
Pandeo N _{b,Rd} [kN]	281	277


 En este ejemplo, los pilares de acero al carbono e inoxidable presentan una resistencia a pandeo por flexión similar

El **beneficio** del endurecimiento por deformación no es apreciable


⇒EC3 1-4 no considera los efectos de endurecimiento por deformación debidamente

- Puede despreciarse en caso de:
 - Secciones tubulares (CHS, SHS), barras circulares o cuadradas


- Vigas totalmente arriostradas lateralmente
- Flexión alrededor del eje débil
- $-\overline{\lambda}_{IT} < 0.4$



 El método de cálculo frente a pandeo lateral es análogo al tratamiento del pandeo por flexión en pilares.




 La resistencia de cálculo frente a pandeo lateral M_{b,Rd} de una viga no arriostrada (o segmento de viga) debe determinarse a partir de:




Coeficiente de reducción por pandeo lateral (LTB)

 Las curvas para pandeo lateral se muestran en la diapositiva siguiente:

$$\chi_{\text{LT}} = \frac{1}{\Phi_{\text{LT}} + \sqrt{\Phi_{\text{LT}}^2 - \overline{\lambda}_{\text{LT}}^2}} \quad \text{but } \chi_{\text{LT}} \leq 1.0$$



Eurocódigo 3. Curvas de pandeo lateral



— · · · Acero al carbono: secciones en I soldadas

Acero al carbono: secciones en C conformadas en frío

---- Acero inoxidable: secciones en I soldadas

- Acero inoxidable: secciones en C conformadas en frío


Esbeltez adimensional

Esbeltez a pandeo lateral:


$$\overline{\lambda}_{\mathsf{LT}} = \sqrt{\frac{\mathsf{W}_{\mathsf{y}}\,\mathsf{f}_{\mathsf{y}}}{\mathsf{M}_{\mathsf{cr}}}}$$

- Curvas de pandeo como para compresión (excepto curva a₀)
- W_v depende de la clasificación seccional
- M_{cr} es el momento flector crítico elástico de pandeo lateral

Viga de sección en I flectada



	Acero al carbono	Acero inoxidable dúplex
Material	S355	EN 1.4162
f _y [N/mm²]	355	450
E [N/mm²]	210000	200000



EC 3-1-1: S355

Clasificación

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} = 0.81$$

-Ala: $c/t = 6.78 < 7.3 = 9\varepsilon$ Clase 1

-Alma: $c/_t = 45,3 < 58,3 = 72\varepsilon$ Clase 1

La sección es Clase 1

EC 3-1-4: Dúplex

Clasificación

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \, \frac{E}{210000} = 0.71$$

-Ala: $c/t = 6.78 < 7.76 = 11\varepsilon$ Clase 3

-Alma: $c/t = 45,3 < 58,3 = 72\varepsilon$ Clase 3

La sección es Clase 3

EC 3-1-1: S355

- Momento último
 - Para Clase 1

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{pl}.f_y}{\gamma_{M0}} = 196 \ kNm$$

EC 3-1-4: Dúplex

- Momento último
 - Para Clase 3

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{el} \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = 202 \ kNm$$

Revisión de EC 3-1-4:

- Límites de clasificación: más cercanos a los de acero al carbono
 - Con los nuevos límites la sección es Clase 2

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{pl} \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = 226 \ kNm$$

Momento flector crítico elástico de pandeo lateral:

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{(k_z L)^2} \left\{ \sqrt{\left[\left(\frac{k_z}{k_\omega} \right)^2 \frac{I_\omega}{I_z} + \frac{(k_z L)^2 G I_T}{\pi^2 E I_z} + \left(C_2 z_g \right)^2 \right]} - C_2 z_g \right\}$$

	EC 3-1-1: S355	EC 3-1-4: dúplex
C ₁ [-]	1,04	1,04
C ₂ [-]	0,42	0,42
k _z [-]	1	1
k _w [-]	1	1
z _g [mm]	160	160
I _z [mm ⁴]	5,6.10 ⁶	5,6.10 ⁶
I _T [mm ⁴]	1,2.10 ⁵	1,2.10 ⁵
I _w [mm ⁶]	1,2.10 ¹¹	1,2.10 ¹¹
E [MPa]	210000	200000
G [MPa]	81000	77000
M _{cr} [kNm]	215	205

Resistencia frente a pandeo lateral

	EC 3-1-1: S355	EC 3-1-4: Dúplex	EC 3-1-4: Revisado
W _y [mm³]	5,5.10 ⁵	4,9.10 ⁵	5,5.10 ⁵
f _y [N/mm²]	355	450	450
M _{cr} [kNm]	215	205	205
$\bar{\lambda}_{LT}$ [-]	0,96	1,04	1,10
α_{LT} [-]	0,49	0,76	0,76
$\bar{\lambda}_{LT,0}$ [-]	0,2	0,4	0,4
ϕ_{LT} [-]	1,14	1,29	1,37
χ_{LT} [-]	0,57	0,49	0,46
γ _{M1} [-]	1,0	1,1	1,1
M _{b,Rd} [kNm]	111	99	103

Comparación

	EC 3-1-1: S355	EC 3-1-4: Dúplex	EC 3-1-4: Revisado
f _y [N/mm²]	355	450	450
γмо [-]	1,0	1,1	1,1
γ _{M1} [-]	1,0	1,1	1,1
Sección M _{c,Rd}	196	202	226
Pandeo lateral M _{b,Rd}	111	99	103

- En este ejemplo, las vigas de acero al carbono e inoxidable presentan una resistencia similar a pandeo lateral
- No obstante: Ensayos y estudios recientes indican que las especificaciones de EC3-1-4 deberían adaptase para ser más reales
 - ⇒ demasiado conservadores

(Esto se mostrará en el ejemplo de elementos finitos)

Parte 4


Métodos alternativos

Métodos alternativos

- Direct Strength Method (DSM)
 - Incluido en la norma americana
 - Para perfiles de pared delgada
- Continuous Strength Method (CSM)
 - Incluye el efecto beneficioso del endurecimiento por deformación
- Modelos de elementos finitos
 - Método más tedioso
 - Puede incluir todas las especificidades del modelo o problema estudiado

Direct Strength Method


- Apéndice 1 de la norma AISI
- Método muy sencillo y directo
- Empleado para secciones de pared delgada




- Requiere un "Análisis de modos elásticos de pandeo"
 - Métodos teóricos disponibles en la literatura
 - Métodos de bandas finitas (por ejemplo CUFSM)
- Más información en: http://www.ce.jhu.edu/bschafer/

- Sección en C con labios rigidizados sometida a compresión
 - Pilar simplemente apoyado
 - Altura de pilar: 5m

	Acero inoxidable ferrítico
Material	EN 1.4003
f _y [N/mm²]	280
f _u [N/mm²]	450
E [N/mm²]	220000



Primer paso: Análisis de modos elásticos de pandeo



- Resultados del análisis de modos elásticos de pandeo
 - En el ejemplo, los factores de carga obtenidos del análisis de modos de pandeo son:
 - Para abolladura local: 0,80
 - Para abolladura por distorsión: 1,26
 - Para pandeo por flexión: 0,28

- Segundo paso: Cálculo de las resistencias nominales
 - Para abolladura local ⇒ una ecuación
 - Para abolladura por distorsión ⇒ una ecuación
 - Para pandeo por flexión ⇒ una ecuación

Resistencia nominal de pandeo por flexión P_{ne}

$$-\lambda_c = \sqrt{P_y/P_{cre}} = 1.88$$

$$-P_y = Af_y = 376 \text{ kN}$$

$$-P_{cre} = 0.28 * 376 = 107 kN$$

For
$$\lambda_c \leq 1.5$$

For
$$\lambda_c > 1.5$$

$$P_{ne} = \left(0.658^{\lambda_c^2}\right) P_y$$

$$P_{ne} = \left(\frac{0.877}{\lambda_c^2}\right) P_{y}$$

$$P_{ne} = 93,81 \ kN$$

Resistencia nominal frente a abolladura local P_{nl}

$$-\lambda_l = \sqrt{P_{ne}/P_{crl}} = 0,56$$
$$-P_{crl} = 0,80 * 376 = 302 kN$$

For
$$\lambda_l \leq 0,776$$

$$P_{nl} = P_{ne}$$

$$P_{nl} = \left[1 - 0,15 \left(\frac{P_{crl}}{P_{ne}}\right)^{0,4}\right] \left(\frac{P_{crl}}{P_{ne}}\right)^{0,4} P_{ne}$$

 $P_{nl} = 93,81 \ kN$

Resistencia nominal frente a abolladura por distorsión P_{nd}

$$-\lambda_d = \sqrt{P_y/P_{crd}} = 0.89$$

$$-P_{crd} = 1,26 * 376 = 473 kN$$

For
$$\lambda_d \leq 0.561$$

For
$$\lambda_d > 0.561$$

$$P_{nd} = P_{y}$$

$$P_{nd} = \left[1 - 0.25 \left(\frac{P_{crd}}{P_y}\right)^{0.6}\right] \left(\frac{P_{crd}}{P_y}\right)^{0.6} P_y$$

$$P_{nd} = 344,56 \, kN$$

- Tercer paso: La resistencia a compresión es "simplemente" la menor de las tres resistencias nominales obtenidas
 - Abolladura local: $P_{nl} = 93,81 \text{ kN}$
 - Abolladura por distorsión: P_{nd} = 344,56 kN
 - Pandeo por flexión: $P_{ne} = 93,81 \text{ kN}$

$$\Rightarrow$$
 P_n = 93,81 kN


Continuous Strength Method

- Propiedades materiales del acero inoxidable:
 - Modelo material no lineal
 - Importante endurecimiento por deformación
 - Los métodos de cálculo convencionales no son capaces de considerar el potencial real de la sección transversal

El Continuous Strength Method emplea un modelo material que incluye los efectos de endurecimiento por deformación


Continuous Strength Method

Modelo material considerado por el CSM:



Continuous Strength Method


 Comparación entre las predicciones de EC3 y CSM y resultados experimentales:





El CSM estima el comportamiento seccional de manera precisa

 Sección tubular rectangular conformada en frío sometida a una compresión concéntrica (ejemplo de la diapositiva 51)

	Acero inoxidable austenítico
Material	EN 1.4301
f _y [N/mm²]	230
E [N/mm²]	200000









$$f_y = 230 \, N/_{mm^2}$$
 $E = 200000 \, N/_{mm^2}$

$$\varepsilon_y = \frac{f_y}{E} = 0.0012$$



$$E_{sh} = \frac{f_u - f_y}{0.16\varepsilon_u - \varepsilon_y} = 3418 \ ^{N}/_{mm^2}$$



•
$$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr,cs}}} = 0.60$$

 $-\sigma_{cr,cs}$ = tensión crítica de abolladura de la sección transversal bruta considerando la interacción entre elementos

$$\frac{\varepsilon_{csm}}{\varepsilon_y} = \frac{0.25}{\overline{\lambda}_p^{3.6}} = 5.27$$

•
$$f_{csm} = f_y + E_{sh} \varepsilon_y \left(\frac{\varepsilon_{csm}}{\varepsilon_y} - 1 \right) = 247 \ ^{N}/_{mm^2}$$

•
$$N_{c,Rd} = \frac{Af_{csm}}{\gamma_{M0}} = 335 \ kN$$


CSM: Ejemplo de pandeo por flexión

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{Af_{csm}}{N_{cr}}} = 0.60$$

$$N_{b,Rd} = \chi \frac{Af_{csm}}{\gamma_{M1}} = 294 \ kN$$

	EC3-1-1: S235	CSM: Austenítico	EC3-1-4: Austenítico
f _y [N/mm²]	235	230	230
γ _{M0} [-]	1,0	1,1	1,1
γ_{M1} [-]	1,0	1,1	1,1
Sección transversal N _{c,Rd} [kN]	351	335	313
Pandeo N _{b,Rd} [kN]	281	294	277

 La curva tensión-deformación del material puede modelizarse de manera precisa (por ejemplo, utilizando el modelo de Ramberg-Osgood o a partir de la curva experimental "real" obtenida de ensayos)




 Los parámetros de no linealidad pueden obtenerse de las siguientes expresiones (de acuerdo con las ecuaciones revisadas por Rasmussen):

$$n = \frac{\ln(20)}{\ln\left(\frac{\sigma_{0.2}}{\sigma_{0.01}}\right)} \qquad m = 1 + 3.5 \frac{\sigma_{0.2}}{\sigma_{u}} \qquad E_{0.2} = \frac{E_{0}}{1 + 0.002n \frac{E_{0}}{\sigma_{0.2}}}$$


$$\varepsilon_{\rm u} = 1 - \frac{\sigma_{\rm 0.2}}{\sigma_{\rm u}}$$

$$\frac{\sigma_{0.2}}{\sigma_{\rm u}} = \begin{cases} 0.2 + 185 \frac{\sigma_{0.2}}{E_0} & \text{para aceros inoxidables austeníticos y dúplex} \\ \frac{0.2 + 185 \frac{\sigma_{0.2}}{E_0}}{1 - 0.0375(n - 5)} & \text{para todos los grados de acero inoxidable} \end{cases}$$

 Viga en I flectada sometida a pandeo lateral: todas las imperfecciones pueden ser modelizadas




- Permiten obtener las curvas carga-flecha
 - Resultados: comportamiento rama elástica e inicio de plastificación



Permiten obtener las curvas carga-flecha


Resultados: fenómeno de inestabilidad => Pandeo lateral




Permiten obtener las curvas carga-flecha


Resultados: fenómeno de inestabilidad => Pandeo lateral Carga total (kN) Flecha vertical (mm)


- Permiten obtener las curvas carga-flecha
 - Resultados: comportamiento postcrítico



- Permiten obtener las curvas carga-flecha
 - Resultados: comportamiento postcrítico







Parte 5


Flechas

Flechas

- La curva tenso-deformacional no lineal implica que la rigidez del acero inoxidable ↓ conforme la tensión ↑
- Las flechas son ligeramente superiores para el acero inoxidable que para el acero al carbono
- Debe emplearse el módulo secante correspondiente a la tensión en el elemento en Estado Límite de Servicio (ELS)

Flechas

Módulo secante E_S para la tensión en el elemento en ELS



Flechas

Módulo secante E_s obtenido del modelo de Ramberg-Osgood:

$$E_S = \frac{E}{1 + 0.002 \frac{E}{f} \left(\frac{f}{f_y}\right)^n}$$

f es la tensión en estado límite de servicio

n es una constante material

Fechas en una viga de acero inoxidable austenítico

Relación de tensión <i>f /f</i> y	Módulo secante, E _s N/mm²	% incremento en flechas
0.25	200,000	0
0.5	192,000	4
0.7	158,000	27

f = tensión en Estado Límite de Servicio

Parte 6

Información adicional

Respuesta frente a acciones sísmicas

- Mayor ductilidad (acero inoxidable austenítico) + soporta mayor número de ciclos de carga → mayor disipación de energía histerética para cargas cíclicas
- Mayor endurecimiento por trabajado del material

 → favorece el desarrollo de zonas plásticas mayores y
 deformables
- Mayor dependencia a la velocidad de deformación

 → mayor resistencia para velocidades de deformación rápidas

Diseño de uniones atornilladas

- La resistencia mecánica y a la corrosión de los tornillos y del material de las piezas a unir debe ser similar
- Los tornillos de acero inoxidable deben utilizarse para conectar elementos de acero inoxidable para evitar corrosiones bimetálicas
- Los tornillos de acero inoxidable pueden también emplearse para conectar elementos de acero galvanizado y aluminio

Cálculo de uniones atornilladas

- Las directrices para tornillos de acero al carbono pueden aplicarse al acero inoxidable de manera general (tracción, cortante)
- Debido a la alta ductilidad del acero inoxidable, deben limitarse las deformaciones mediante expresiones especiales para la resistencia última.

$$f_{\text{u,red}} = 0.5 f_{\text{y}} + 0.6 f_{\text{u}} < f_{\text{u}}$$

Tornillos pretensados

Útiles en estructuras como puentes, torres, mástiles, etc. cuando:

- La unión se ve sometida a cargas de vibración,
- Es necesario evitar el deslizamiento entre las partes a unir,
- La carga aplicada cambia frecuentemente de signo positivo a negativo
- No hay reglas de diseño para tornillos pretensados de acero inoxidable
- Siempre deben llevarse a cabo ensayos

Cálculo de uniones soldadas

 Las directrices para acero al carbono pueden aplicarse de manera general para el acero inoxidable

 Debe emplearse el material de aportación adecuado para el grado de acero inoxidable contemplado

 El acero inoxidable puede soldarse al acero al carbono, pero se requiere una preparación especial

Resistencia frente a fatiga

 El comportamiento a fatiga de las uniones soldadas está gobernado por la geometría de la soldadura

 La respuesta del acero inoxidable austenítico y dúplex es al menos tan bueno como el de acero al carbono

Aplicar las directrices para acero al carbono

Parte 7

Herramientas para ingenieros

Herramientas para ingenieros

Centro de Información Online

Casos de estudio

Guías de diseño

Ejemplos de diseño

Software

STAINLESS STEEL

www.steel-stainless.org










Centro de Información para el uso del acero inoxidable en la construcción

www.stainlessconstruction.com



12 casos de estudio de aplicaciones estructurales

www.steel-stainless.org/CaseStudies



Structural

Stainless

Case

Study 01

Stonecutters Bridge Towers

Stonecutters Bridge, Hong Kong, is a cable stayed structure with a total length of 1596 m and a main span of 1018 m. The bridge crosses the Rambler Channel and is the main entrance to the busy Kwai Chung Container Port. It is visible from many parts of Hong Kong Island and Kowloon. The most striking features of the bridge are the twin tapered mono towers at each end supporting the 50 m wide deck. These tapered towers rise to 295 m above sea level; the lower sections are reinforced concrete while the upper 115 m are composite sections with an outer stainless steel skin and a reinforced concrete core.

Material Selection



Floure 1: General view of Stonecutters Bridge

Structural Stainless Steel Case Study 01

The design life of the bridge is 120 years. A highly durable material was required for the upper sections of the bridge towers because of the harsh marine and polluted environment. Additionally, post-construction maintenance on the towers will be extremely difficult, due to the live traffic beneath. Stainless steel was chosen for the skin of the composite section of the upper tower because of its durability and also its attractive appearance. Carbon steel would have required protective coatings that would have needed replacing after an

Standard molybdenum-alloyed austeritic steel grades were initially considered A polished 1K finish (as defined in EN 10088 Part 2 but discounted because of their relatively low design strength (220 Nimm²) and [1]) was specified for all exposed surfaces, with an uncertainty regarding corrosion performance, given the roughness of the desired surface finish. Higher alloyed austenitics with better corrosion resistance, e.g. 1,4539 (N08904) and 1,4439 (831726), were not considered in detail as they would not have met the requirements for cost, availability and strength. Duplex steel 1.4462 (\$32205) was chosen as it has high strength (460N/mm²) with good corrosion resistance and tolerance on surface finish.



average surface roughness R, of 0.5 µm. A slightly textured, non-directional, low reflective appearance was then created by shot peening the surface with










Manual de diseño para Eurocódigo



<u>www.steel-</u> stainless.org/designmanual

- Guía
- Comentarios
- Ejemplos de diseño

Software de diseño online:

<u>www.steel-</u> stainless.org/software

Resumen

- Comportamiento estructural: similar al del acero al carbono, aunque requiere algunas modificaciones debidas a la curva tensodeformacional no lineal
- Se han desarrollado normativas de diseño
- Recursos gratuitos (manuales de diseño, estudio de casos, ejemplos, software) disponibles!

Referencias

- EN 1993-1-1. Eurocode 3: Design of steel structures Part1-1: General rules and rules for buildings. 2005
- EN 1993-1-4. Eurocode 3: Design of steel structures Part1-4: Supplementary rules for stainless steel. 2006
- EN 1993-1-4. Eurocode 3: Design of steel structures Part1-4: Supplementary rules for stainless steel. Modifications 2015
- M. Fortan. Lateral-torsional buckling of duplex stainless steel beams Experiments and design model. PhD thesis. 2014-...
- AISI Standard. North American specification Appendix 1: Design of Cold-Formed Steel Structural Members Using the Direct Strength Method. 2007
- B.W. Schafer. Review: The Direct Strength Method of cold-formed steel member design.
 Journal of Constructional Steel Research 64 (2008) 766-778
- S.Afshan, L. Gardner. The continuous strength method for structural stainless steel design. Thin-Walled Structures 68 (2013) 42-49

¡Muchas gracias!

Barbara Rossi – barbara.rossi@kuleuven.be

Maarten Fortan – <u>maarten.fortan@kuleuven.be</u>